

VEDLIKEHOLD AV TREGULV

1. Regelmessig rengjøring er en forutsetning for at alle gulv skal fungere på sitt beste. Grus og sand fjernes ved tørrengjøring, enten ved tørrmopp eller støvsuging.
2. Gulvene moppes i treets retning med godt oppvridde mopper. Bruk en tresåpe med lav Ph verdi (5-8). Bruk minst mulig vann ved vasking, og la aldri vann ligge igjen på gulvet. Gulvet skal være tørt igjen etter ca. ett minutt etter vasking.
3. Ved bruk av hardvoksolje blir gulvet ekstra slitesterkt, slik at etteroljing ikke er nødvendig før etter 3-5 år, avhengig av bruk og belastning.
4. Tre er et naturprodukt som krymper og sveller med varierende luftfuktighet. Ideell relativ luftfuktighet er mellom 40-60% (ved ca.20°C) For lav luftfuktighet (under 35% RF) vil forårsake oppsprekking samtidig som dette tørker ut oljer i gulvet.
5. Tre er et levende materiale som vil la seg påvirke av sol- og lysforhold, samt temperaturstigning som følge av direkte sollys. Den konkrete overflatebehandlingen (lys, naturell olje contra mørk, farget olje) vil være av betydning for graden av påvirkning. På samme måte som for lav luftfuktighet vil kunne tørke ut oljen i gulvet, jf. punkt 4, vil sol- og lysforhold kunne føre til fargeendring / misfarging av treverket. Dette er en del av treets egenart som levende materiale. For å minimere potensielle fargeendringer / misfarging anbefales det fra tid til annen å flytte (bevege) på store tepper og møbler, slik at kant-sillet ikke blir markant. Delvis omorganisering vil jevne ut mulig falming grunnet sterk UV-stråling.
6. Gummimerker fra skotøy og lignende kan fjernes med White-sprit. Området må etterbehandles umiddelbart med vedlikeholdsolje.
7. Grunnolje og hardvoksoljer trenger ned i treet og lar gulvet puste. Oljene herder gjennom kontakt med luften, noe som tar omtrent 7 dager fra det er behandlet. I denne perioden er det viktig at gulvet ikke vaskes eller utsettes for andre væsker for øvrig.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Flotte Gulv
Thomas Heftyes gate 52, 0267 Oslo
Tlf: 22 44 27 27
Faks: 22 44 27 26
www.flottegulv.no